

### Popis

Fólia z mäkkého PVC je k dispozícii s lesklým aj matným povrchom.

### Podkladový papier

Papier so silikónovou povrchovou úpravou na jednej strane, 135 g/m<sup>2</sup>, ktorý poskytuje vynikajúce vlastnosti pri separácii. Pre bielu fóliu sa používa svetlomodry silikónový papier, ktorý vytvára výraznejší kontrast.

### Lepidlo

Polyakrylátové, permanentné

### Oblasť použitia

Veľmi dobre sa hodí na plotrovanie pre výrobu krátkodobých a strednodobých značení, nápisov a dekorácií. Použitie vo vonkajšom prostredí. Expozícia vo vnútorných priestoroch je takmer neobmedzená. Lesklý povrch je navyše vhodný na termotransferovú tlač.

### Technické údaje

Hrúbka* (bez ochranného papiera a lepidla)	75 µ
Rozmerová stabilita (FINAT TM 14)	Prilepené na oceľ, bez merateľného zmrštenia v priečnom smere, na dĺžku max. 0,4 mm.
Teplotná odolnosť***	Lepené na hliník, -40° C až +80° C, bez odchýlok
Odolnosť voči vode	Prilepené na hliník, po 48 h/23 °C, bez odchýlok
Lepiaca sila* (FINAT TM 1, po 24 hodinách,	16 N/25 mm
Pevnosť v ťahu (DIN EN ISO 527)	Pozdĺžne: min. 19 MPa Priečne: min. 19 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN EN ISO	Dĺžka: min. 130 % Naprieč: min. 150 %
Skladovateľnosť**	2 roky
Aplikačná teplota	> +10° C
Životnosť odborne prevedenej aplikácie	Čierna / biela: 4 roky Transparentná / farebné: 3 roky Metalické: 3 roky
Pri vertikálnej vonkajšej expozícii (normálne podnebie strednej Európy)	

\* priemer

\*\* v pôvodnom obale, pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.

\*\*\* normálne podnebie strednej Európy

### Poznámka

Povrchy, na ktoré sa bude materiál aplikovať, musia byť dôkladne očistené a zbavené prachu, mastnoty alebo akéhokoľvek iného znečistenia, ktoré by mohlo ovplyvniť príľnavosť materiálu. Čerstvo nalakované alebo natreté povrchy by sa mali nechať schnúť najmenej tri týždne a úplne vytvrdnúť. Kompatibilitu vybraných lakov a farieb by mal užívateľ pred aplikáciou materiálu otestovať. Okrem toho je potrebné zohľadniť informácie o aplikácii, ktoré zverejnila spoločnosť ORAFOL. Sledovanie šarže podľa normy ISO 9001 je možné na základe čísla rolky.

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Všetky výrobky ORACAL® podliehajú dôkladnej kontrole kvality počas celého výrobného procesu a je na ne poskytovaná záruka obchodovateľnej kvality a bez výrobných chýb. Zverejnené informácie týkajúce sa výrobkov ORACAL® sú založené na výskume, ktorý spoločnosť považuje za spoľahlivý, hoci tieto informácie nepredstavujú záruku. Vzhľadom na rôznorodosť použitia výrobkov ORACAL® a neustály vývoj nových aplikácií by mal kupujúci starostlivo zvážiť vhodnosť a výkonnosť výrobku pre každé zamýšľané použitie a kupujúci preberá všetky riziká týkajúce sa takéhoto použitia. Všetky špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ORACAL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ORAFOL Europe GmbH.